

Massivdrahtelektrode zum Unterpulverschweißen

Normbezeichnung:

ISO 14171-A -
SFA 5.17 / AWS A5.17 -

S2Si
EM12K

Eigenschaften:

Drahtelektrode mit erhöhtem Si-Gehalt für das UP-Schweißen von Baustählen, Feinkornbaustählen, Rohrbaustählen und Kesselbaustählen.

Richtanalyse und chemische Zusammensetzung nach EN ISO 14171-A und AWS A5.17:

| Drahtelektrode | C | Si | Mn | Mo | Ni | Cr | P | S | Cu total |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-------|-------|----------|
| Richtanalyse BA-S2Si | 0,09 | 0,26 | 0,96 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,008 | 0,006 | |
| S2Si nach ISO 14171-A | 0,07-0,15 | 0,15-0,40 | 0,80-1,30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,025 | 0,025 | |
| EM12K nach AWS A5.17 | 0,05-0,15 | 0,10-0,35 | 0,80-1,25 | | | | 0,030 | 0,030 | |

Werkstoffe:

- Baustähle nach EN 10025 und ASTM: S235JRG2/A570 Grade 36 bis S355J2G3R/A572 Grade 50
geeignete Schweißpulver: BF 1, BF 3 und BF 4
- Feinkornbaustähle nach EN 10025, EN 10028 und ASTM: bis P355N/S355NL/ A516 Grade 70
geeignete Schweißpulver: BF 1, BF 3, BF 4, BF 5.1, BF 6.5 und BF 10
- Rohrbaustähle nach ISO 3183, EN 10208 und API-5: L415N/X60 und L450Q/X65
geeignete Schweißpulver: BF 5.1, BF 6.30 und BF 6.5
- Kesselbaustähle nach EN 10028 und ASTM: P235GH/A516 Grade 55, P355GH/A516 Grade 70 und S275J2G3/ A572 Grade 42, S355J2G3/A572 Grade 50
geeignete Schweißpulver: BF 1, BF 3, BF 4, BF 5.1 und BF 6.5

Die jeweils geeigneten Pulversorten richten sich nach dem Anwendungszweck. Schweißpulver und Schweißvorgang müssen dem Stahl angepasst werden. Genauere Informationen sind den technischen Schweißpulver-Datenblättern zu entnehmen.

Drahtdurchmesser:

2,0 bis 5,0 mm; Maße und Grenzmaße nach ISO 544 und AWS A5.17.

Drahtoberfläche:

Kupferbeschichtet, glatt und frei von Oberflächenfehlern und Verunreinigungen.

Lieferformen:

Spulen, Ringe, Fässer und Ständer gemäß Verpackungsarten für UP-Drahtelektroden und auf Anfrage.